01.10.2004

REC'D 26 NOV 2004

PO

WIFO

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 9月26日

出 願 番 号
Application Number:

特願2003-335605

[ST. 10/C]:

[JP2003-335605]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社渡辺商行


都田 昌之

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年11月11日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office







特許願 【書類名】 **WAT066** 【整理番号】 特許庁長官殿 【あて先】 H01L 21/31 【国際特許分類】 【発明者】 東京都中央区日本橋室町4丁目2番16号 株式会社渡邊商行内 【住所又は居所】 楠原 昌樹 【氏名】 【発明者】 山形県米沢市東2丁目7の139 【住所又は居所】 都田 昌之 【氏名】 【特許出願人】 591277382 【識別番号】 株式会社渡邊商行 【氏名又は名称】 【特許出願人】 596005001 【識別番号】 都田 昌之 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 100088096 【弁理士】 福森 久夫 【氏名又は名称】 03-3261-0690 【電話番号】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 007467 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】

明細書 1

要約書 1

9712116

図面 1

【包括委任状番号】 9719476

【物件名】

【物件名】

【物件名】

【包括委任状番号】

【曹類名】特許請求の範囲

【請求項1】

液体若しくは粉体からなる原料溶液を分散したキャリアガスが上流側から供給される螺 旋状の反応管と、該反応管内を通過する原料溶液を分散したキャリアガスを輻射熱で加熱 して気化させるヒータとを備えることを特徴とする気化器。

【請求項2】

前記ヒータが前記反応管の内側に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の気 化器。

【書類名】明細書

【発明の名称】気化器

【技術分野】

[0001]

本発明は、反応管内を通過する原料溶液を分散させたキャリアガスをヒータの輻射熱で 気化するための気化器に関する。

【背景技術】

[0002]

【特許文献1】特開2000-216150号公報

[0003]

近年、電子デバイスの分野においては、回路の高密度化と共に電子デバイスの一層の小 型化および高性能化が望まれており、例えば、トランジスタの組み合わせで情報の記憶動 作を行うSRAM (Static Random Access read write Memory), EEPROM (Electrically Erasable an d Programmable Read Only Memory)、或いはトランジ スタとキャパシタの組み合わせで情報の記憶動作を行うDRAM (Dynamic Ra ndom Access Memory) などのように、電子デバイスの機能を単に回路 構成のみで達成するばかりではなく、機能性薄膜等の材料自体の特性を利用してデバイス の機能を実現することが有利になりつつある。

[0004]

そのため、電子部品に用いられる誘電体材料などの薄膜化が望まれている。このような 材料を薄膜化する一つの方法として、CVD法がある。

[0005]

このCVD法は、PVD法、ゾルゲル法、その他の成膜法に比べて成膜速度が大きく、 多層薄膜の製造が容易であるなどの特徴を有している。また、MOCVD法は、有機物を 含む化合物を薄膜形成用の原料として用いるCVD法であり、安全性が高く、膜中のハロ ゲン化物の混入がないなどの利点を有する。

[0006]

MOCVD法に用いられる原料は、一般的に固体粉末あるいは液体であり、これらの原 料を容器に入れ、一般的に減圧中で加熱して原料を気化器で気化させた後、キャリアガス によって薄膜成膜装置内に送り込んでいる。

[0007]

図4は、このようなMOCVD法の気化システムのシステムプロック図(特許文献1参 照)である。

[0008]

この図4において、10は複数の原料溶液等を気化器1へと供給する供給部である。

[0009] 供給部10は、キャリアガス(例えば、N2又はAr)が充填されたガスボンベ11と 、酸素が充填された酸素ボンベ12と、冷却水が貯留された貯水タンク13と、強誘電体 薄膜用の原料 (例えば、3種類の有機金属錯体としてSr (DPM)2、Bi (C6H5)3 、Ta (OC2H5) 5) 並びに溶剤としてTHF (テトラヒドロフラン) を貯留した複数 のリザープタンク14~17と、ガスボンベ11と気化器1とに接続されたガス供給管1 8と、酸素ボンベ12と気化器1とに接続された酸素供給管19と、貯水タンク13と気 化器1とに接続された給水管20並びに配水管21と、リザープタンク14~17と気化 器1とに接続された液体供給管22~25と、リザーブタンク14~17上ガスボンベ1 1とに接続された多岐管26とを備えている。

[0010]

ガス供給管18の経路中にはバルプ18aとマスフローコントローラ18bとが設けら れ、酸素供給管19の経路中にはバルブ19aとマスフローコントローラ19bとバルブ 19 c とが設けられ、給水管 2 0 の経路中にはバルブ 2 0 a が設けられ、溶剤用の液体供 給管22の経路中にはバルブ22aとマスフローコントローラ22bとが設けられ、錯体 用の液体供給管23~25の経路中にはバルブ23a~25aとマスフローコントローラ 23b~25bとが設けられ、多岐管26の経路中にはバルブ26a~26dとエアパー ジ26 e とバルプ26 f とが設けられている。尚、液体供給管23~25は、液体供給管 22と接続されるように分岐されており、それぞれバルブ23c~25cが設けられてい

[0011]

ガスボンベ11に充填されたキャリアガスは、ガス供給管18のバルブ18aを開くこ とにより、マスフローコントローラ18bに流量制御されて気化器1へと供給される。ま た、ガスボンベ11に充填されたキャリアガスは、多岐管26のバルブ26f並びにバル ブ26a~26dを開くと共にエアパージ用のバルプ26eの放出状態を閉とすることに よりキャリアガスがリザーブタンク14~17に送り込まれる。これにより、リザーブー タンク14~17内はキャリアガスにより加圧され、貯留された原料溶液はその溶液内に 先端が臨んでいる液体供給管22~25内を押し上げられてマスフローコントロ―ラ22 b~25bにより流量制御された後、気化器1の接続管2~5に輸送される。

[0012]

また、同時に、酸素ボンベ12からマスフローコントローラ19bで一定流量に制御さ れた酸素 (酸化剤) が気化器1へと輸送される。

[0013]

さらに、給水管20のバルブ20aを開くことにより貯水タンク13内の冷却水が気化 器1の内部を循環して気化器1を冷却する。

[0014]

尚、接続管27~30は、図示例では気化器1の軸線方向に沿って並設されているが、 実際には貯水タンク13からの給水管20又は配水管21と接続される接続管31,32 とで放射状に交互に設けられている。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

リザーブタンク14~16内に貯留された原料溶液は、溶剤であるTHFに常温で液体 又は固体状の有機金属錯体 (Sr (DPM) 2、Bi (C6H5) 3、Ta (OC2H5) 5) を溶解しているため、そのまま放置しておくとTHF溶剤の蒸発によって有機金属錯体が 析出し、最終的に固形状になる。従って、原液と接触した液体供給管23~25の内部が これによって閉塞されることを防止するため、成膜作業終了後の液体供給管23~25内 及び気化器1内をリザープタンク17内のTHFで洗浄すればよい。この際の洗浄は、マ スフローコントローラ 2 3 b ~ 2 5 b の出口側から気化器 1 までの区間とし、作業終了後 にリザープタンク17内に貯留されたTHFで洗い流すものである。

[0016]


図3は、気化器1の要部の構成を示す断面図である。この図3において、気化器1は、 ガス供給管18が接続される分散器2と、分散器2の下流側に連続して接続された反応管 3と、反応管3の周囲を覆うヒータ4とを備えている。

[0017]

分散器 2 は、ガス供給管 1 8 と同軸上に位置するガス通路 5 を有する。このガス通路 5 の始端上流口5aと終端噴射口5bとの間には、各接続管27~30の先端が臨んでおり (図では対向配置された接続管28,29のみ図示)、これによりリザープタンク14~ 16内に貯留された原料溶液がこのガス通路5内に供給可能となっている。また、分散器 2には、接続管31,32に連通して貯水タンク13内の冷却水が循環するための冷却経 路 6 が形成されている。さらに、分散器 2 には、ガス供給管 1 8 の始端上流口 5 a よりも 上流側に一端が位置すると共に終端噴射口 5 b に他端が位置するロッド7と、このロッド 7の他端を支持するピン8とを備えている。尚、ロッド7の一端はガス供給管18の端部 付近に設けられたピン9により保持されている。

[0018]

ヒータ4は、反応管3を略全長に跨って包囲する円筒形状のセラミックヒータ若しくは 出証特2004-3101763



[0019]

このような構成においては、分散器2の内部に穴を貫通し、その穴の軸線と同軸上に位 置するように、穴の内径(4.50mm)のよりも小さな外径(4.48mm)を有する ロッド7を埋め込む。分散器2とロッド7との間に形成された空間によりガス通路5が形 成される。ロッド7はビス9により位置決め状態で保持されている。

[0020]

尚、ガス通路5の断面幅は0.02mmとなる。この際、ガス通路5の断面幅は、0. 005~0.10mmが好ましい。これは、0.005mm未満では加工が困難であり、 0. 10mmを超えるとキャリアガスを高速化するために高圧のキャリアガスを用いる必 要が生じてしまうからである。

[0021]

ガス通路5の上流からは、ガス供給管18からキャリアガスが導入される。このキャリ アガスには、ガス通路5の中途部に位置する各接続管27~30の先端から原料溶液が滴 下されるため、この原料溶液がガス通路5を通過するキャリアガスに分散される。

$[0\ 0.2\ 2]$

これにより、ガス通路5の下流の終端噴射口5bから反応管3に原料溶液を分散したキ ャリアガスが噴射され、反応管3内を流れる原料溶液を分散したキャリアガスをヒータ4 で加熱し気化した後、図示を略する薄膜成膜装置へと送り込まれる。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0023]

ところで、上記の如く構成された気化器1にあっては、反応管3の周囲をヒータ4で覆 っている構成であるため、反応管3の長さに相当する原料溶液を分散したキャリアガスの 気化経路長(反応時間)を長く確保することが困難であり、反応管3の外周付近と中心付 近とではヒータ4の輻射熱による加熱温度に差が生じることと相俟って、原料溶液の種類 や分散量等によっては気化器1の大きさを変更しないと充分な気化を行うことができない という問題が生じていた。

[0024]

本発明は、上記問題を解決するため、キャリアガスの反応時間を長く確保することがで きる気化器を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0025]

その目的を達成するため、請求項1に記載の気化器は、液体若しくは粉体からなる原料 溶液を分散したキャリアガスが上流側から供給される螺旋状の反応管と、該反応管内を通 過する原料溶液を分散したキャリアガスを輻射熱で加熱して気化させるヒータとを備える ことを要旨とする。

[0026]

請求項2に記載の気化器は、前記ヒータが前記反応管の内側に配置されていることを要 旨とする。

【発明の効果】

[0027]

本発明の気化器によれば、螺旋状の反応管に液体若しくは粉体からなる原料溶液を分散 したキャリアガスが上流側から供給され、反応管内を通過する原料溶液を分散したキャリ アガスがヒータの輻射熱により気化されることにより、反応管の経路を長く確保すること ができるうえ、その内部を通過する際に発生する遠心力により原料溶液を分散したキャリ アガスが通過方向と交差する方向に攪拌されることにより満遍なくヒータからの輻射熱に よる気化が促進される。

[0028]

請求項2に記載の気化器によれば、ヒータが反応管の内側に配置されていることにより

、気化器の小型化に貢献することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0029]

次に、本発明の気化器をMOCVD用の気化器に適用し、図面に基づいて説明する。

[0030]

図2は、本発明の気化器を有するMOCVD用の気化システムのシステムブロック図、 図1は本発明の気化器の要部を示し、図1(A)は要部の正面図、図1(B)は反応管の 断面図である。

[0031]

図2において、10は複数の原料溶液等を気化器101へと供給する供給部である。尚 、この供給部10並びに分散器2の構成は図4に示した従来技術と同一であるため、その 詳細な説明は省略する。

[0032]

気化器101は、ガス供給管18が接続される分散器2と、分散器2の下流側に連続し て接続された反応管103と、反応管103の周囲を覆うヒータ104とを備えている。

[0033]

反応管103は、その中途部が螺旋状に形成されており、例えば、分散器2から図示を 略する薄膜成膜装置までの機械的離間距離は従来技術で説明したものと同一距離となって おり、気化システム全体の装置の大きさを略同一とすることができる。また、反応管10 3は、螺旋状に形成されていることにより、分散器2から図示を略する薄膜成膜装置まで の距離のうち実質的な反応部分の距離が長く確保されている。

[0034]

ヒータ104は、セラミックヒータなどの棒状のものが反応管103の螺旋部分の中心 に略全長に跨って配置されている。尚、ヒータ104を反応管103の内側若しくは外側 に位置する螺旋状の管体から構成しても良いし、これらを併用しても良い。

[0035]

このような構成においては、分散部2に接続された各接続管27~30の先端から原料 溶液が滴下され、ガス供給管18から導入されたキャリアガスに原料溶液が分散される。

[0036]

これにより、分散部2の下流から反応管103に原料溶液を分散したキャリアガスが噴 射され、反応管103内を流れる原料溶液を分散したキャリアガスがヒータ104で加熱 されて気化した後、図示を略する薄膜成膜装置へと送り込まれる。

[0037]

この際、反応管103が螺旋状に形成されていることから、図1(B)に示すように、 反応管103内ではその搬送方向と交差する方向に遠心力に伴う乱流が発生し、反応管の 内側と外側とでキャリアガスが攪拌された状態となり、ヒータ104からの輻射熱により 満遍なく気化することができる。

【図面の簡単な説明】

[0038]

【図1】本発明の気化器の要部を示し、(A)は要部の正面図、(B)は反応管の断 面図である。

【図2】本発明の気化器を有するMOCVD用の気化システムのシステムプロック図 である。

【図3】気化器の分散部の縦断面図である。

【図4】従来の気化器を有するMOCVD用の気化システムのシステムプロック図で ある。

【符号の説明】


[0039]


101…気化器

103…反応管


104…ヒータ

【書類名】図面【図1】



















【書類名】要約書

【要約】

【課題】反応管の経路を長く確保することができるうえ、その内部を通過する際に発生す る遠心力により原料溶液を分散したキャリアガスが通過方向と交差する方向に攪拌される ことにより満遍なくヒータからの輻射熱による気化を促進することができる気化器を提供 する。

【解決手段】螺旋状の反応管103に液体若しくは粉体からなる原料溶液を分散したキャ リアガスが上流側から供給され、反応管103内を通過する原料溶液を分散したキャリア ガスがヒータ104の輻射熱により気化される。

【選択図】図1

特願2003-335605

認定・付加情報

ページ: 1/E

特許出願の番号 特願2003-335605

受付番号 50301594778

書類名 特許願

担当官 第五担当上席 0094

作成日 平成15年 9月29日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 9月26日

出願人履歴情報

識別番号

[591277382]

1. 変更年月日 [変更理由]

1991年11月16日

変更理由] 新

新規登録

住 所 名

東京都中央区日本橋室町4丁目2番16号

名 株式会社渡邊商行

2. 変更年月日 [変更理由]

2004年 2月13日

名称変更

住所

東京都中央区日本橋室町4丁目2番16号

氏 名 株式会社渡辺商行

特願2003-335605

出願人履歴情報

識別番号

[596005001]

1. 変更年月日

1995年12月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

山形県米沢市東2丁目7の139

都田 昌之 氏 名